



Silcarbon S1240

Silcarbon S1240 – активированный гранулированный уголь на основе каменного угля.

Технические данные

Внешний вид:	гранулированный уголь
Насыпная плотность:	470 +/- 30г/л
Размер частиц:	0.425 – 1.7мм 12 x 40 U.S. mesh < 0.425мм макс. 4% > 1.7мм макс. 5%
Эффективный размер:	0.6-0.7 мм
Средний диаметр частиц:	1 мм
Содержание влаги	2% макс.
Адсорбционная активность по йоду:	1000 мг/г мин.
Удельная поверхность:	около 1100 м ² /г
Твердость	92% мин.
Содержание золы:	8% макс.

Закажите активированный уголь Silcarbon

www.silcarbon.ru

8-911-736-63-88 ООО «Индига», Алексей Денисов

факс 8-812-309-25-99

info@silcarbon.ru

