

Pellet Activated Carbon

(формованный минеральный активированный уголь)



Silcarbon SIL15extra

Silcarbon SIL15extra – формованный активированный уголь на основе каменного угля.

Технические данные

Внешний вид	формованный активированный уголь
Насыпная плотность: кг/м ³	500 +/- 30
Диаметр частиц: мм	около 1,5
Влажность при упаковке: %, макс	6
Иодное число: мг/г, мин	900
Удельная поверхность: м ² /г	около 950
Стандартная упаковка: Возможна другая упаковка по запросу	мешок 25 кг

Закажите активированный уголь Silcarbon

www.silcarbon.ru

8-911-736-63-88 ООО «Индига», Алексей Денисов

факс 8-812-309-25-99

info@silcarbon.ru

