

Powdered Activated Carbon  
(минеральный порошковый активированный уголь)



## Silcarbon TH90-MED

**Silcarbon TH90-MED** – порошковый активированный уголь на основе древесного угля, промытый кислотой для использования в медицине.

	Нормативные значения	Характерные значения
Внешний вид	черный мелкий порошок	
Зернистость: микрон	< 45 - 70%	< 40 - 70% > 40 - < 80 - 20% > 80 - < 150 - 9% > 150 - 1%
Влажность при упаковке: %, макс	10	8,7
Содержание золы: %, макс	2	1,2
Остаток растворимый в кислоте: %, макс	3	0,6
Содержание железа: мг/кг, макс	200	140
Йодное число: мг/г, мин	900	1000
Удельная поверхность: кв.м/гр	1000	1000
Адсорбция по метиленовому голубому: гр/100 гр, мин	25	26
Стандартная упаковка	мешок 25 кг	

**Закажите активированный уголь Silcarbon**  
[www.silcarbon.ru](http://www.silcarbon.ru)  
8-911-736-63-88 ООО «Индига», Алексей Денисов  
факс 8-812-309-25-99  
[info@silcarbon.ru](mailto:info@silcarbon.ru)

