Granular Activated Carbon
(кокосовый гранулированный активированный уголь)

Silcarbon K300

Silcarbon K300 – активированный гранулированный уголь на основе кокосового ореха, полученный способом парового активирования.

Технические данные

Внешний вид:	гранулированный уголь
Насыпная плотность: г/л	450 +/- 30
Размер частиц: мм	0,7 – 1,4
Влажность при упаковке: % макс.	5
Йодное число: мг/г мин.	1200
Удельная поверхность: $м^2$/г, примерно	1300
Метиленовый голубой: мг/г мин.	250
Обесцвечивающий фактор:	2,0 – 2,5
Стандартная упаковка:	мешок 25 кг.

Закажите активированный уголь Silcarbon
www.silcarbon.ru
8-911-736-63-88 ООО «Индига», Алексей Денисов
факс 8-812-309-25-99
info@silcarbon.ru